



無機系注入式アンカー

サイズミックエコファイラー

低温仕様 -5℃~10℃ 登場!

SE-1300V用 材料セット




※ カートリッジ・ピストン・ノズルキャップ・ノズル・ディスペンサー・専用攪拌棒等は別途ご用意ください。

SE-550W セット品



SE-550Wセット品内容：カートリッジ、ノズル、ピストン、低温専用水、粉体 各1個

※ 専用ディスペンサー・専用攪拌棒は別途ご用意ください。



【使用温度範囲】

		環境温度 (°C)						
		-5	0	5	10	20	30	40
低温	SE-1300W-MTL	[Blue bar]						
	SE-550W	[Blue bar]						
標準	SE-1300-MTL	[Grey bar]						
	SE-550	[Grey bar]						

【低温仕様 可使・硬化時間】

環境温度(°C)	-5℃ ※1	0℃	5℃	10℃ ※2
可使時間	100分	90分	80分	50分
硬化時間	5日(3日) ※3	2日	24時間	8時間

10℃以上で施工する際は、SE-1300VもしくはSE-550をご使用ください。

- ※ 使用温度範囲外では使用しないでください。施工不良や強度低下の原因となります。
 - ※ 1 硬化養生中、-5℃未満となる場合は初期凍害の恐れがあります。その場合には初期凍害を防止する養生を行ってください。(JASS5 寒中コンクリート工事参照)
 - ※ 2 10℃を超えると、急激に可使時間が短くなりますので使用しないでください。
 - ※ 3 -5℃での硬化時間は、アンカー筋の種類により異なります。全ねじボルトを使用する際は5日とし、異形棒鋼を使用する際は3日となります。
- 注意 注入作業前は、必ず孔壁の凍結や霜等がないことを確認してください。

その他詳細は、施工要領書をご参照ください

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>
A2512000ZN