



SANKO

接着系アンカー**無機系**注入方式カートリッジ型

サンスック エポアンカー SE-150

国土交通省認証

NETIS

登録番号: KT-180048-A

■適合母材

コンクリート/岩盤/石材

■特長

- ・セメント系のため不燃性
- ・市販のコーキングガンで簡単に施工可能
- ・材料の配合管理が不要で、
専用の攪拌棒(別売品)で簡単な練り上げができる
- ・横向き、天井向きの注入でも
材料のダレが少ない
- ・VOC発生ガスや臭いがなく、作業環境改善に貢献

施工例



揚水ポンプ基礎



階段手摺り取付け



室外機取付け



ケーブルラック取付け

梱包仕様


1セット内容(練上り量150cc)
SE-150



カートリッジ



ピストン



ノズル



専用水



粉体

小箱



大箱



内 容	小箱	大箱
カートリッジ:1本	1セット	10セット
ノズル:1本		
ピストン:1個		
専用 水:1本		
粉 体:1袋		

別売品

攪拌棒セット

SE-MX150-SET

専用攪拌棒



材料飛散防止用カートリッジ



【適応ディスペンサーについて】●コーキングガン(330ml用)の種類によっては、吐出しづらかったり、変形する場合がありますのでご注意ください。


【専用攪拌棒について】●攪拌棒は、専用攪拌棒SE-MX150(別売品)を必ずご使用ください。

SANKO TECHNO CO.,LTD.

施工方法



①穿孔
所定のビット径のドリルを選定し、所定の穿孔深さを確保してください。




②孔内清掃・穿孔深さ確認
孔内の切粉を吸塵し穿孔深さを確認します。ワイヤーブラシで孔壁面の切粉をかき落とし、再び孔内の切粉を吸塵してください。(2~3回繰返し)



③材料注入
ノズルを孔底まで差し込み、吐出しながらゆっくりと引き抜いてください。



④アンカー筋埋込み
アンカー筋を手で軽く回しながらマーキング位置まで埋込みます。材料があふれることを確認してください。



⑤硬化養生
硬化時間内はアンカー筋に触れないでください。

取扱方法



1 カートリッジを小箱に挿入してください。



2 Step①専用水をカートリッジに入れてください。



3 Step②粉体をカートリッジに入れてください。



4 インパクトドライバに攪拌棒をセットした後、カートリッジの奥まで差し込み、そのまま30秒間攪拌してください。(コードレスインパクトドライバ14.4V・18Vを使用してください。)



5 ピストンの向きに注意し、写真の位置までカートリッジにピストン(凹部が上側)をセットしてください。



6 カートリッジを裏返して青いキャップを取り外し、取り外した部分にノズルを取り付けてください。



7 カートリッジをディスペンサーにセットしてください。



8 ノズルを上に向け、材料が見えるまでトリガーを引いて空気を排出してください。

施工仕様

アンカー筋 da	埋込み長さ 7da仕様			
	穿孔径 (mm)	穿孔長 (mm)	必要容量 (cc)	カートリッジ本 あたりの施工本数 (本)
M8	13	56	6	18
D8				21
M10	14	70	9	14
D10	16	84	11	11
M12			12	10
D13	18	91	14	9
M16	20	112	22	5
D16	22		25	
M20	25	140	42	3
D19		133	33	4

※必要容量は、余剰率20%で計算した数値です。

※施工本数は目安であり、実施工や作業環境によってばらつくことがあります。

材料の圧縮強度・付着強度

試験項目	試験条件	測定値
圧縮強度	1日	55.1 N/mm ²
	28日	76.3 N/mm ²
曲げ強度	1日	9.3 N/mm ²
	28日	13.2 N/mm ²
付着強度	アンカー筋:D13 埋込み:91mm コンクリート強度: Fc=21N/mm ²	23.3 N/mm ²

可使用時間・硬化時間(目安)

環境温度(℃)	可使用時間	硬化時間
0℃	80分	24時間
5℃	70分	8時間
20℃	30分	6時間
30℃	20分	4時間

※可使用時間とは、専用水と粉体の攪拌開始から硬化反応が開始するまでの時間です。この時間内にアンカー筋の埋込みを完了させてください。

※硬化時間とは、材料が硬化しアンカー筋に荷重がかけられるまでの時間です。取付物の固定や、ナット締めは硬化時間を過ぎてから行ってください。

アンカー筋形状

種類	異形棒鋼	全ねじボルト	丸鋼
先端形状	寸切り	片側斜め45度カット	V型カット
	寸切り	片側斜め45度カット	V型カット
	◎	○	×

◎:推奨 ○:使用可能 ×:使用不可

使用上の注意

- 本製品は使い切りタイプです。
- 粉体・専用水は開封後直ちに使用してください。
- 攪拌後は可使用時間内に使用してください。
- 硬化時間内はアンカー筋に触れないでください。
- セメント、砂、水、混和材(剤)等を加えないでください。
- 作業時は、保護メガネ・保護マスク・手袋を着用してください。
- 直射日光、雨水の影響を受けない場所に保管してください。
- 使用期限(製造より2年)を必ず守ってください。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

A221100PG